Feinputz weiß



Besonders leicht glättbarer Feinmörtel.

Einsatzbereich

Zum Glätten und Reiben im Innen- und Außenbereich.

Geeignet für: außen und innen, Decke, Wand.

Produktdetails

- Mineralischer Edelputz
- Gebrauchsfertig nach Wasserzugabe
- Optimal zu verarbeiten
- Leicht glättbar
- Witterungsbeständig



Prüfbescheide & Gutachten

Prüfbescheide

Produkttyp: EN 998-1: Putzmörtel

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Lose Teile sind zu entfernen. Untergrund gründlich vornässen. Stark saugende Untergründe mit Knauf Putzgrund grundieren.

Anmischen

Feinputz weiß nur in klares Wasser einstreuen, ca. 2 Minuten sumpfen lassen und klumpenfrei anrühren. Mischungsverhältnis: 1 kg Feinputz weiß in 0,25 l Wasser.

Verarbeitung

Je nach Einsatzgebiet mit Kelle oder Putzhobel auftragen. Mit PVC-Reibbrett verreiben oder mit Glättkelle glätten.

Ergänzende Hinweise

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Die Verarbeitungszeit Feinputz weiß nach dem Auftragen ist abhängig von den Umgebungs- bzw. Untergrundtemperaturen und beträgt maximal 15 Minuten

Lagerung

Lagerfähigkeit: min. 12 Monate

Lagerart: auf ebenem Untergrund

Lagerbedingungen: trocken

Entsorgung

Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Anwendungstechnische Daten

• Verarbeitungstemperatur ab ca. 5 °C – bis zu 30 °C

• Verbrauch ca. 1,4 kg/m²/mm

Materialtechnische Daten

Chemische Charakterisierung
 Trockengemisch aus Portlandzement, hydratisiertem Calcium, Quarzsand,

Feinkalk mit Modifizierungsstoffen.

Form pulvrig
 Farbe weiß
 Geruch geruchlos

Siedepunkt in °C
 Nicht anwendbar.

• Schmelzpunkt in °C >1.250

Flammpunkt in °C Nicht zutreffend.
 Zündtemperatur in °C Nicht zutreffend.

Sicherheitstechnische Daten

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei anhaltenden Beschwerden ärztlichen Rat einholen.

Verunreinigte Kleidung entfernen. Haut mit milder Seife und kaltem Wasser abwaschen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen einleiten. Ärztlicher Behandlung zuführen.

Produkt reagiert alkalisch.

Weitere sicherheitstechnische Details entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Lieferform/Verbrauch

234571 5901793357010 5 kg

Knauf (Ges.m.b	H.
---------	---------	----

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567 Fax 050 567 50 567 E-Mail: service@knauf.at Internet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert.
Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen
am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen.
Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine
Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die
über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.